



1790 Abdeckband

Standard-Abdeckband

Produkt Information

10/2006

Produktbeschreibung / Märkte

1790 ist ein weissgelb gefärbtes Klebeband aus Krepppapier, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Autoreparaturmarkt.

Eigenschaften

- Leicht gekreppter Papierträger
- Vernetzter Kautschuk Harz Klebstoff

Vorteile

- Anpassungsfähig
- Dünn
- Lösemittelbeständig
- Sofortige Haftung
- Gute Haltekraft

Nutzen

- Eignet sich gut für Rundungen
- Für scharfe Farbkanten
- Verhindert Farbdurchschläge
- Leicht zu verkleben
- Beständig gegen Abheben

Anwendungsbereich / Performance

1790 ist für alle allgemeinen Abdekarbeiten an Fahrzeugen, wo eine Temperaturbeständigkeit von 60°C erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Dicke:	0.130 mm	AFERA 4006
Klebkraft auf Stahl:	6.00 N/25 mm	AFERA 4001
Zugfestigkeit:	85 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung:	10%	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit:	60 °C	

Gute Resultate und leichtes Entfernen von 1790 wird bei unterschiedlichen Temperaturen / Verweilzeiten auf verschiedenen Untergründen erreicht. Es sollten Tests durchgeführt werden, um die Leistungsparameter für Ihre Prozessbedingungen zu definieren. Die besten Resultate für die Produktleistung und ein leichtes Entfernen werden bei 60°C erzielt.

Erhältlich in den Grössen

Breite (mm): 19, 25, 30, 38, 50
Länge (m): 50

Lagerbedingungen

An sauberem und trockenem Ort lagern. Eine Temperatur von 21°C und 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit werden empfohlen.

Haftungsausschluss

Alle Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten, aber die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Tests wird nicht garantiert. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch unserer Produkte sicher, dass sie für ihre beabsichtigte Verwendung geeignet sind. Alle Fragen der Haftung im Zusammenhang mit diesen Produkten unterliegen den Verkaufsbedingungen, und sind soweit erforderlich, im geltenden Recht geregelt.

Geschäftsbereich Autoreparatur-Systeme

3M (Schweiz) AG
Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Telefon 044 724 91 42, Telefax 044 724 94 40