

3

Scotch-Mount™ 9536

Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen-Schaumstoffträger

Produkt-Information

08/2003

Beschreibung

3M™ 9536 doppelseitiges Klebeband mit Polyethylen-Schaumstoff-träger ist mit einem Gummi-Harz-Klebstoff ausgerüstet. Dieses Klebeband hat eine sehr hohe Anfangsklebkraft.

Weitere Merkmale werden durch den Schaumstoffträger bestimmt. Dieser kann -in gewissen Grenzen- Unebenheiten und Toleranzen überbrücken und wirkt zudem vibrationsdämpfend.

Der Schaumstoff hat eine hohe Spaltfestigkeit.

Anwendungen

Dieses Klebeband wird zum dauerhaften Befestigen oder Montieren, z.B. von Haltern, Haken, Emblemen, Schildern, Leisten, Verkleidungen und Bauteilen, in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt. Ebenso finden diese im Werbemittel- und Dekorations-bereich zur Befestigung von Displays und Dekorteilen ihre Anwendung.

Materialien können vorab selbstklebend ausgerüstet werden. Anwendungsoptimierte Formstanzteile auf Anfrage.

3M™ 9536 kann auf Anfrage auch als kreuzgespulte Langrolle und/oder mit Folienliner geliefert werden.

Dieses Klebeband empfiehlt sich für Innenanwendungen.

Klebebandmerkmale*	9536
Klebstoff	Gummi-Harz
Trägermaterial	Polyethylen-Schaumstoff (geschlossenenzellig)
Dichte (kg/m ³)	55
Dicke (mm)	1,1 ± 0,15
Farbe	weiß
Schutzabdeckung	silikonisiertes Papier, weiß

Klebebandmerkmale*	9536
Statische Scherfestigkeit ① (h) bei 20 °C	>100
Temperaturbeständigkeit (°C) • dauernd	60
Lösemittelbeständigkeit	nicht empfehlenswert
UV-Beständigkeit	nicht empfehlenswert

① in Anlehnung an FINAT TM8:

1kg, 25x25mm, Edelstahl, Verweilzeit 72h RT

Lieferdaten	9536
Rollenlänge (m)	66
Rollenbreite (mm) • Min. • Max.	6 1350
Schneidetoleranz (mm)	± 0,4
Kerninnendurchmesser (mm)	76,2
Formstanzteile	auf Anfrage

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

3

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier