



# Scotch™ Klebeband 2610

## Hochtemperatur-Abdeckklebeband

Produkt-Information

5/2004

### Beschreibung

Scotch™ Klebeband 2610 ist ein beiges, gekrepptes Papierklebeband, das für anspruchsvollste Anforderungen in der Autolackiererei / Automobilindustrie entwickelt wurde.

### Anwendungen

Das Scotch™ Klebeband 2610 wurde für hochwertige Abdekarbeiten in der Automobilindustrie entwickelt. Es ist sowohl mit Acryl- als auch mit Wasserlacken problemlos zu verarbeiten. Die hohe Temperaturbeständigkeit des Scotch™ Klebebandes 2610 von 160°C über eine Stunde erlaubt sich wiederholende Trockenzyklen wie IR-Trocknung und den Gebrauch von Heizlampen. Die spezielle 3M patentierte Klebstoffkonstruktion ermöglicht nach der Anwendung ein rückstandsfreies Entfernen.

### Vorteile

Sehr gute Lösemittelbeständigkeit, gute Wasserbeständigkeit, gute Anpassungsfähigkeit, sehr gute Einreißbeständigkeit, leichtes Abreißen von Hand, sehr gute Soforthaftung, sehr gute Dauerhaltekraft, sehr gute Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag, kontrolliertes Abrollen.

Klebeband Merkmale*	2610
<b>Klebstoff</b>	kontrolliert vernetzter 3M patentierter Gummi-Harz-Klebstoff
<b>Trägermaterial</b>	Latex imprägnierter, gekreppter, kräftiger Papierträger
<b>Dicke (mm)</b>	0,175 mm AFERA 4006
<b>Farbe</b>	Beige
<b>Klebkraft zu Stahl</b>	13 N/25 mm AFERA 4001
<b>Reißfestigkeit:</b>	110 N/25 mm AFERA 4004
<b>Dehnung:</b>	10% AFERA 4005
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	160°C

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 2610 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 160°C für 60 Minuten erreicht.

<b>Lieferdaten</b>	<b>2610</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	50
<b>Rollenbreite (mm)</b>	auf Anfrage

**Lagerung**

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com