



# Transferklebeband 9626

**Produktinformation**

**April 2010**

Ersetzt: Neu

**Produktbeschreibung** 3M™ Transferklebeband 9626 ist ein dünner Film aus Acrylatklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft auf einem leicht lösbaren Schutzpapier.

**Eigenschaften** Sehr gute Haftung auch auf niederenergetischen Untergründen, z. B. Polyethylen, Polypropylen und pulverbeschichteten Lacken

**Produktaufbau/Konstruktion**

<b>Dicke (ASTM D-3652)</b>	
Klebefilm	0,05 mm
Schutzpapier	0,08 mm
Gesamt	0,13 mm
<b>Schutzpapier</b>	<b>Glassine Papier, 98 g/qm</b>
<b>Farbe</b>	<b>Transparent</b>
<b>Klebstofftyp</b>	<b>Acrylat</b>
<b>Klebstoffträger</b>	<b>Kein Träger</b>

**Leistungsmerkmale**

<b>Schälkraft auf Edelstahl</b>	39 N/25 mm	
<b>Schälkraft auf Polypropylen</b> 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	35 N/25 mm	
<b>Schälkraft auf LDPE</b> 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	16 N/25 mm	
<b>Schälkraft auf HDPE</b> 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	19 N/25 mm	
<b>Temperatur</b> Max. (Minuten/Stunden) Max. (Tage/Wochen)	177 °C 93 °C	
<b>Statische Scherkraft</b> ASTM 3654 modifiziert – 1 kg Gewicht mehr als 10.000 Min. auf Edelstahl bei 3,23 cm² Überlappung bei 22 °C	> 10.000 Min.	
<b>Beständigkeit gegen Wasser</b>	Sehr gut	
<b>Lösungsmittelbeständigkeit</b>	Sehr gut	

Die angegebenen Werte sind typische Werte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

---

<b>Lagerung</b>	Lagerung bei 21°C oder kühl halten, um maximale Haltbarkeit zu erzielen.
<b>Lagerbeständigkeit//Haltbarkeit</b>	3M™ Transferklebeband 9626 ist vom Tag des Versanddatums an ca. 2 Jahre haltbar, wenn es in der Originalverpackung bei 21°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % gelagert wird.
<b>Wichtiger Hinweis</b>	Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

---

---

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.

**3M**  
**3M Deutschland GmbH**  
**Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme**  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss  
Telefon 0 21 31/14-3471  
Telefax 0 21 31/14-3200  
Internet: <http://www.3M.com/de>  
E-Mail: [kennzeichnen.de@mmm.com](mailto:kennzeichnen.de@mmm.com)