



Transferklebeband 9627

Produktinformation

April 2010

Ersetzt: Neu

Produktbeschreibung 3M™ Transferklebeband 9627 ist ein dünner Film aus Acrylatklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft auf einem leicht lösbaren Schutzpapier.

Eigenschaften Hervorragende Haftung auch auf niederenergetischen Untergründen, z.B. Polyethylen, Polypropylen und pulverbeschichteten Lacken

Produktaufbau/Konstruktion

Dicke (ASTM D-3652)	
Klebefilm	0,13 mm
Schutzpapier	0,08 mm
Gesamt	0,21 mm
Schutzpapier	Glassine Papier, 98 g/qm
Farbe	Transparent
Klebstofftyp	Acrylat
Klebstoffträger	Kein Träger

Leistungsmerkmale

Schälkraft auf Edelstahl 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	46 N/25 mm	
Schälkraft auf Polypropylen 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	48 N/25 mm	
Schälkraft auf LDPE 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	30 N/25 mm	
Schälkraft auf HDPE 180° Abzugswinkel bei Raumtemperatur, 72 Std. Verweilzeit, Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/Min ASTM D-3330	26 N/25 mm	
Temperatur Max. (Minuten/Stunden) Max. (Tage/Wochen)	177 °C 93 °C	
Statische Scherkraft ASTM 3654 modifiziert – 1 kg Gewicht mehr als 10.000 Min. auf Edelstahl bei 3,23 cm² Überlappung bei 22 °C	> 10.000 Min.	
Beständigkeit gegen Wasser	Sehr gut	
Lösungsmittelbeständigkeit	Sehr gut	

Die angegebenen Werte sind typische Werte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Lagerung	Lagerung von 3M Transferklebeband 9627 bei 21°C oder kühl halten, um maximale Haltbarkeit zu erzielen.
Lagerbeständigkeit//Haltbarkeit	3M™ Transferklebeband 9627 ist vom Tag des Versanddatums an ca. 2 Jahre haltbar, wenn es in der Originalverpackung bei 21°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % gelagert wird.
Wichtiger Hinweis	Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.

3M
3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Telefon 0 21 31/14-3471
Telefax 0 21 31/14-3200
Internet: <http://www.3M.com/de>
E-Mail: kennzeichnen.de@mmm.com